

PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

PERFIL RECTANGULAR INOXIDABLE



DIM (mm)

	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
10	0,16	0,24	0,32	0,4						
15	0,24	0,36	0,48	0,6						
20	0,32	0,48	0,64	0,8	0,95	1,27				
25	0,4	0,6	0,8	0,99	1,19	1,59				
30	0,48	0,72	0,95	1,19	1,43	1,91	2,39	2,83	3,53	
35	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	2,23	2,78	3,3	4,12	
40	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18	3,82	4,71	6,28
45	0,72	1,07	1,43	1,79	2,15	2,86	3,58	4,29	5,3	7,07
50	0,8	1,19	1,59	1,99	2,39	3,18	3,98	4,77	5,89	7,85
60		1,43	1,91	2,39	2,86	3,82	4,77	5,72	7,07	9,42
70		1,67	2,23	2,78	3,34	4,45	5,57	6,68	8,24	10,99
80		1,91	2,54	3,18	3,82	5,09	6,36	7,63	9,42	12,56
90		2,15	2,86	3,58	4,29	5,72	7,16	8,59	10,6	14,13
100		2,39	3,18	3,98	4,77	6,36	7,95	9,54	11,93	15,7
110			3,5	4,37	5,25	7	8,75	10,49	13,12	
120			3,82	4,77	5,72	7,63	9,54	11,45	14,31	18,84
130				5,17	6,2	8,27	10,34	12,4	15,5	
140				5,57	6,68	8,9	11,13	13,36	16,7	
150				5,96	7,16	9,54	11,93	14,31	17,89	23,6
160				6,36	7,63	10,18	12,72	15,26	19,08	
180				7,16	8,59	11,45	14,31	17,17	21,47	28,26
200				7,95	9,54	12,72	15,9	19,08	23,85	31,4